

FIBRAS	TEMP. MÁXIMA (°C)	GASOLINA	ACEITE VEGETAL	BENZOL	TRICLOROETILENO	ACETONA	VASELINA	SOSA CÁUSTICA	POTASA CÁUSTICA	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO CLOROHÍDRICO	ACETATO ELÍTICO	APLICACIONES Y PROPIEDADES
SINTÉTICAS	POLAMIDA 6	100	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena Elasticidad
	POLAMIDA 6.6	110	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena resistencia al desgaste
	POLAMIDA 6.12	120	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena resistencia y gran poder de recuperación
	P.ABRASIVA 6.12	120	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulir, esmerilar, satinar. No produce chispas
	RILSSAN	150	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Trabajos muy intensos
	POLISTÉR PBT	140	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena resistencia y recuperación
	POLIPROPILENO	90	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Utilizada principalmente para cepillos de limpieza viaria
	POLIELITENO	65	NO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Trabajos delicados
	PVC	40	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Poca resistencia al desgaste
NATURALES	CRIN CABALLO	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Fibra fina, cepillados ligeros
	COLA CABALLO	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	No produce estática
	CABRA TIBET	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Extremadamente fina, cepillados finos
	CERDO	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buen nervio, rígida
	JABALÍ	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena rigidez y temple
	CALCUTA	ELEVADA	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Fibra Fuerta
	TAMPICO	ELEVADA	NO RESISTENTE	RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulido acero inoxidable, abrasiva
	ESPARTO	ELEVADA	NO RESISTENTE	RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena resistencia al desgaste y a la temperatura
	SISAL	ELEVADA	NO RESISTENTE	RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulido de metales
	PALMA	ELEVADA	NO RESISTENTE	RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	NO RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Buena resistencia al desgaste, escobas
MATÁLICAS	LATÓN	170	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulido sobre metales de tonalidad dorada, antichispa
	BRONCE	170	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulido sobre metales de tonalidad rojiza, antichispa
	ALPACA	170	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Pulido sobre metales de tonalidad plateada
	A. BESSEMER	300	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Satinado, pulido metales blandos
	A. TEMPLADO	300	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Desbarbados, gran capacidad de arranque
	A. LATONADO	300	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	POCO RESISTENTE	Alto rendimiento, flexible
	A. INOX. AISI-304	400	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE	Antichispa, buena conductiva eléctrica, poco magnético
	PEKALON	200	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Buena resistencia a las altas temperaturas
ESPECIALES	WYTEX CONDUCTIVO	100	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Muy buena conductividad eléctrica
	FRH	180	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Autoextensible, utilizado donde la seguridad primordial
	CARBONO	300	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Alta conductividad eléctrica
	FIBRA DE VIDRIO	80	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Buena elasticidad y recuperación
	PLUMA DE OCA	ELEVADA	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Cepillado de madera después del pulido
	PLUMA DE AVESTRUZ	ELEVADA	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	OTRAS APLICACIONES	Fibra muy suave, excelente captador de polvo

■ RESISTENTE
 ■ POCO RESISTENTE
 ■ NO RESISTENTE
 ■ OTRAS APLICACIONES

*** TRATAMIENTO ANTI-UVA PARA POLIAMIDA Y POLIPROPILENO**

Una exposición prolongada al sol acelera la decoloración de las fibras y termina por romperlas. Este fenómeno es evitable si las fibras tienen un tratamiento anti-uva.